

НОВАЯ РАЗРАБОТКА «ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН» ПВХ ЛИСТЫ «UNEXT-FRESH»



- ▶ **НОВАЯ ПЛОТНОСТЬ**
(0,55 г/см.3)
- ▶ **ПРЕЖНЯЯ ТВЁРДОСТЬ**
(не менее 33 ед. по Шору D)
- ▶ **НОВАЯ ЦЕНА**
(на 7%-10% ниже стоимости UNEXT-Strong)

FRESH

СВЕЖИЙ ВЫБОР

ПРИМЕНЕНИЕ

- ▶ **В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ:**
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЫСТРОВЗВОДИМЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ, ВЫВЕСОК, ОБЪЁМНЫХ БУКВ, РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ И ТАБЛО, ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ, ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ СВЕТОВЫХ КОРОБОВ, ОФОРМЛЕНИЕ ВИТРИН И ПРОИЗВОДСТВО POS ПРОДУКЦИИ.
- ▶ **В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА:**
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (в т.ч. в помещениях с повышенной опасностью) облицовка стен, оконных откосов, перегородок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

ПЛОТНОСТЬ, Г/СМ3	ЕДИЗМ.	НОРМА ДЛЯ ВСПЕННЫХ ЛИСТОВ
		«UNEXT FRESH»
ПЛОТНОСТЬ	Г/СМ3	0,5-0,55
ТОЛЩИНА	ММ	4 И 5
УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО ШАРПИ НА ОБРАЗЦАХ БЕЗ НАДРЕЗА (образец для испытания вырезался по направлению экструзии), не менее	КДЖ/М2	8,10
ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАЗРЫВЕ (образец для испытания вырезался по направлению экструзии), не менее	МПА	10,20
ТЕМПЕРАТУРА РАЗМЯГЧЕНИЯ ПО ВИКА, НЕ МЕНЕЕ	°С	79,00
ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ D: – по ШОРУ А – по ШОРУ D	УСЛ. ЕД.	86,00 31,00
ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА (образец для испытания вырезался по направлению экструзии), не более	%	4,70 2,20
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ (образец для испытания вырезался по направлению экструзии)	МПА	960,00

Приведенные данные являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от технологии изготовления и изготовления образца для испытаний. Как правило, речь идет о средних значениях измерений для экструдированных листов толщиной 4 мм. Приоритет материалов для конкретной цели применения должен проверяться производителем или пользователем. Технические характеристики следует рассматривать лишь как вспомогательную информацию для планирования. В частности, они не представляют собой гарантированных свойств.